

Konštrukčné lepenie – Silánom modifikované polyméry

Tabuľka produktov

Akú hlavnú funkciu hľadáte?

Pružné tesnenie

Univerzálny účel

Vysoká/stredná odolnosť


Riešenie

Terostat MS 930

Terostat MS 510

Terostat MS 935


Farba	Biela, sivá, čierna	Čierna	Biela, sivá, čierna
Konzistencia	Pastovitá, tixotropná	Pastovitá, tixotropná	Pastovitá, tixotropná
Tvrdosť Shore A (DIN EN ISO 868)	30	45	50
Hĺbka vytvrdenia po 24 hod.	4 mm	3 – 4 mm	3 mm
Čas potrebný na vytvorenie povrchovej vrstvy	25 – 40 min.	10 – 20 min.	10 – 15 min.
Pevnosť v ťahu (DIN 53504)	1,0 MPa	1.6 MPa	2,8 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504)	250 %	210 %	230 %
Rozpätie prevádzkovej teploty	-50 až +80 °C	-50 až +100 °C	-40 až +100 °C
Veľkosť balenia	310 ml, 570 ml, 20 kg, 250 kg	250 kg	310 ml, 570 ml, 25 kg, 292 kg



Terostat MS 930

- Mäkký a pružný
- Tesniaci prostriedok odolný proti UV žiareniu a poveternostným účinkom
- Viacúčelový
- Stav FDA
- BSS 7239


Stav FDA, Germanischer Lloyd (senzorická skúška), BSS 7239



Terostat MS 510

- Rýchle spracovanie, najmä s urýchľovačom Terostat MS 9371
- Spĺňa skúšku vlhkým teplom pre solárne odvetvie

Spĺňa skúšku na vlhké teplo podľa IEC 61215/61646



Terostat MS 935

- Pružný tesniaci produkt/lepidlo
- Lahko vyhladiteľný
- Dobrá odolnosť voči prostrediu
- Dobrá schopnosť pretretia farbou

Senzorický test podľa DIN 10955

Prehlásenie o žiadnych námietkach podľa ISEGA DIN 1846 odolnosť proti hubám

Lepenie pružných častí

Samonanášací

Univerzálne použitie

Znižuje horľavosť

Vysoký modul

Dvojzložkový, rýchle tuhnutie

Terostat MS 931


Terostat MS 939

Terostat MS 939 FR

Terostat MS 9380

Terostat MS 9399

Biela, sivá, čierna	Biela, šedobiela, sivá, čierna	Čierna	Biela, sivá	Biela, sivá, čierna
Samovyrovnávací	Pastovitá, tixotropná	Pastovitá, tixotropná	Pastovitá, tixotropná	Pastovitá, tixotropná
25	55	> 50	> 65	60
3 – 4 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2-zložkový systém
15 – 20 min.	10 min.	20 min.	5 – 10 min.	30 min. (čierna) 20 min. (biela, sivá)
0,8 MPa	3,0 MPa	3,5 MPa	4,0 MPa	3,0 MPa
100 %	250 %	180 %	120 %	150 %
-40 až +100 °C	-40 až +100 °C	-40 až +100 °C	-40 až +100 °C	-40 až +100 °C
310 ml	310 ml, 570 ml, 25 kg	310 ml	310 ml, 25 kg	2 x 25 ml, 2 x 200 ml



Terostat MS 931

- Samovyrovnávací/odlievateľný
- Striekateľný


Senzorický test podľa DIN 10955



Terostat MS 939


- Vysoko univerzálne
- Lepidlo pre pružné lepenie
- Vysoká pevnosť
- Dobrá pružnosť
- Spĺňa skúšku vlhkým teplom pre solárne odvetvie

Na zozname UL (Underwriters Laboratories) pre elektrické zariadenia




Terostat MS 939 FR

- Lepidlo pre pružné lepenie
 - Vysoká pevnosť
 - Dobrá pružnosť
 - Znižuje horľavosť
- DIN 5510 S3 NF P 92507, M1 NF F 16-101, NF P 92-512-M1**



Terostat MS 9380

- Vysoký modul
- Rýchla tvorba povrchovej vrstvy
- Vypĺňanie špár
- Vysoká počiatočná pevnosť
- Elastomerické lepidlo schválené GL (Germanischer Lloyd)



Terostat MS 9399

- 2-zložkové náplne
- Vysoká počiatočná pevnosť
- Rýchly čas vytvrdzovania
- Nezávisle od vzduchu/vlhkosti
- 2-zložkový systém s jednoduchou manipuláciou